



RETRE s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 13

IČ: 63 90 74 70
DIČ: CZ63907470
☎ 00420384 724 248
fax: 00420384 724 248
e-mail: retre@retre.cz
www: www.retre.cz

Protipožární skla
Izolační skla
Sklenářské práce
Prosklené fasády
Neprůstředná a speciální skla
Zrcadla

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118519

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKEL

Odstraňování běžného znečištění:

Údržba skel se provádí za použití obvyklých čisticích prostředků, pak se sklo omyje čistou vodou a osuší. Leštění skel je možné provést běžnými prostředky s obsahem lihu. Otisky prstů, mastné skvrny a skvrny po tmelu mohou být odstraněny rozpouštědly jako je aceton, čpavek a metylaceton, přičemž musí být zabráněno styku rozpouštědla s těsnícími prvky nebo dokonce jeho proniknutí do zasklívací drážky. Abrazivní čisticí prostředky, prostředky obsahující kyseliny, chlor, fluor nebo jiné alkálie nesmí být použity. Mimo jiné je zakázáno používat jakéhokoliv pomocného nástroje s tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými hranami, aby se zabránilo poškození povrchu skla.

Odstraňování silného znečištění:

Při silném znečištění nebo v případech, kdy po skle stékají zbytky cementu, vápna, rzi apod. se doporučuje častější čištění, aby se zabránilo hromadění usazenin. Při znečištění topným olejem nebo podobnými látkami lze čištění provádět směsí čisté vody a oxidu céru v koncentraci 50 až 160 g/l. Vlastní čištění se provádí lehkým tlakem na navlhčenou jelenici a postup lze opakovat. Po čištění se musí plocha dokonale opláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Výše uvedené postupy lze aplikovat pouze na povrchy skla bez nanesených vrstev nebo vrstvami, které se označují jako tvrdé. Čištění polotvrdých nebo jiných vrstev (nátěrů, potisků, apod.) se provádí podle pokynů výrobců vrstev.

RETRE s.r.o.
Za Mototechnou 1114/4
155 00 Praha 13 - Stodůlky
DIČ CZ63907470
Tel. 384 724 248

V Třeboni dne: 17. 1. 2013

Schválil: Ing. Karel ŘEPA
Jednatel společnosti